



TETRACHIM

DISTRIBUTION

Authorized Dealer for DuPont™ Teflon® Industrial Coatings
 Authorized Distributor for Henkel Acheson EM & SC Coatings
 Authorized European Distributor for 3M Scotchcast® Powder Resins
 Authorized Distributor for Arkema Rilsan® Fine Powders

Autolubrification Produits de Synthèse S.A. au capital de 5.040.000 €
 RCS Meaux B 301 639 290 – APE 2103 - Code IBAN : FR 76 3007 6021 3511 0521 0020 037
 Crédit du Nord 77 Marne-la-Vallée – Compte 30076-02135-110 521 002 00 37

26, Route de Paris - RN 4
 F-77340 Pontault-Combault
 Tél. : + 33 (0)1 64 40 66 44
 Fax : + 33 (0)1 64 43 82 95
 E-mail : info@tetrachim.com
 Web site : www.tetrachim.com
 TVA n° : FR 32 301 639 290

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT CONSULTABLES SUR
 NOTRE SITE WEB ET PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES SUR DEMANDE.

OUR GENERAL SALES CONDITIONS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE
 AND CAN BE SENT TO YOU ON REQUEST.

SWIFT : NORDFRPP

Revêtements Industriels TEFLON® PFA

Le revêtement Teflon® PFA est un revêtement qui présente de remarquables propriétés anti-adhérentes, un faible coefficient de friction, une bonne résistance à l'abrasion et une excellente résistance chimique et à la corrosion. Ces propriétés se maintiennent jusqu'à des températures de l'ordre de 260°C. L'application de 125-750 microns est possible; un primaire est généralement nécessaire.

Système bi-couche		Température de cuisson °C	Température d'utilisation °C	Couleur*	Nature produit	Contact alimentaire
primaire	finition					
420-70x		160	260	voir ci-dessous	S	oui
420-71x		160	260	vert	S	oui**
855-013		150	260	métallisé	S	non
	857N-110	330-400	260	transparent	E	oui
	857N-114	330-400	260	vert	E	oui
	532-5010	330-400	260	transparent	P	oui
	532-5011	330-400	260	transparent	P	oui
	532-5310	330-400	260	transparent	P	oui
	532-5450	340-355	260	gris clair	P	non
	532-7000	330-400	260	transparent brillant	P	oui
	532-7100	330-400	260	blanc	P	oui
	532-7410	330-400	260	transparent	P	oui
	MP-501	340-355	260	beige	P	non
	MP-610	330-380	260	noir conducteur	P	non

*pour les finitions transparentes la couleur est celle du primaire ou de l'intermédiaire

** un système ayant le primaire 420-714 n'est agréé au contact alimentaire que si la couche de finition a une épaisseur triple de celle du primaire

Primaires pour PFA	
420-703	noir
420-704	vert
420-705	marron
420-714	vert
420-710	noir

P : poudre
E : base eau
S : base solvant

Tetrachim fournit ces informations de façon non contractuelle. Ces informations ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document et ne sont données qu'à titre indicatif.

janv-09