

PRIMGREEN LAT 12035

DPT/FTC/033323_033324/July 2012

Solution à base de résine d'EPOXY ACRYLATE

Composition : EPOXY ACRYLATE based resin solution

PROPRIETES GENERALES / GENERAL PROPERTIES	Valeurs / Values
Extrait sec en poids (30 min à 200°C) / Dry residue after solvent evaporation (30 min à 200°C)	21% - 23%
Point éclair (coupe fermée selon DIN 53 213) / Flash point (standard DIN 53 213)	51 ± 1°C
Résistivité coupe CECA / Resistivity (CECA cup)	250-300 KOhms
Utilisation / Presentation	Prêt à l'emploi / Ready to use
Epaisseur à déposer (film sec) / Thickness of dry film	8 à 12 microns / 8 to 12 microns
Application / Application	Pistolet pneumatique / Pneumatic Gun
Temps de pré-séchage à 20°C / Drying time at 20°C	10 à 15 minutes / 10 to 15 minutes
Solvant de nettoyage / Solvent for cleaning purposes	Eau chaude à +/- 50°C / Hot water at +/- 50°C
Viscosité initiale optimale_coupe AFNOR n°4 à 25°C Initial Viscosity_AFNOR n°4 at 25°C	40 – 45 secondes 40 – 45 secondes
Viscosité d'utilisation pendant la durée de vie_ AFNOR n°4 à 25°C Viscosity for use during shelf life_ AFNOR n°4 at 25°C	25 – 45 secondes 25 – 45 secondes

Consignes particulières pour l'application au trempé / Recommendations for use by dipping	
Dilution avec le BUTYLGLYCOL et EAU Dilution with the BUTYLGLYCOL and WATER	Diluer le produit avec le mélange Eau / Butylglycol (3/1) afin d'obtenir une viscosité AFNOR 2.5 à 25°C entre 60 – 80 secondes. Egoutter le bas de la pièce avec un chiffon imbibé de primaire. Dilute the primer with a water / butylglycol (3/1) mixture in order to obtain a viscosity AFNOR 2.5 at 25°C between 60 -80 seconds. Drain the bottom of the item with a rag soaked with primer.

Recommandations de stockage / Recommendations storage
Stockage recommandé entre 5°C et 35°C / Range of recommended temperatures for storage: 5°C to 35°C Ce primaire est sur base eau, éviter le stockage à 0°C / Avoid storage below 0°C because this primer is water based.

Préconisation d'utilisation après stockage à froid / <i>Recommendations using after freezing storage</i>	
En cas de gel du produit	Mettre le produit à température ambiante. Avant utilisation, homogénéiser le produit.
After freezing storage	Place the product at room temperature. Before using, homogenize the product.

Durée de vie du produit : 12 mois

Product Shelf life : 12 months

Les éléments contenus dans ce document résultent d'essais de nos Centres de Recherches complétés par une documentation sélectionnée : ils ne sauraient toutefois constituer de notre part, ni une garantie, ni un engagement formel. Seules les spécifications précisent les limites de notre engagement. La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leurs applications restent soumises à la réglementation résultant de la législation en vigueur dans chaque pays et ne peuvent mettre en cause la responsabilité de notre société.

The information contained in this document is based on trials carried out by our Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever can be accepted by Arkema with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.

